# BREAK S
# BREAK L
## DISTACCANTE CEROSO SPRAY O LIQUIDO

## DESCRIZIONE

*Si utilizza come distaccante che crea sugli stampi un film ceroso con forte azione antiadesiva e resistenza in temperatura.*

## CARATTERISTICHE

- *Ottimo potere distaccante*
- *Resistenza al calore fino a 180 °C (Break S)*
- *Resistenza al calore fino a 130 °C (Break L)*
- *Facilità di messa in opera*

## NOTE

*Break S e Break L sono la versione spray e liquida di distaccante ceroso fluidificato in un solvente (eptano). Questi prodotti sono usati nei settori di lavorazione di modelli e prototipi in resina, stampaggio manufatti resine rinforzate e nella formatura per iniezione di resine. Break S e Break L possono essere utilizzati su metalli, resine e legno (che deve però essere pretrattato con un turapori).*
*Break S può essere spruzzato su cere calibrate senza danneggiarle e può essere utilizzato in lavorazioni particolari come ad esempio la catalizzazione in autoclave grazie alla sua resistenza termica (180 °C).*

## PRECAUZIONI D'IMPIEGO

*É indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare misure d'igiene del lavoro:*
- *Locali aerati.*
- *Indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi.*

*Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza.*

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

*La durata di vita è di 36 mesi. Si tratta di prodotti infiammabili che devono essere protetti dai raggi solari o da alter fonti di calore o fiamme libere e non si devono esporre a temperature superiori a 50°C. Una volta aperti se ne consiglia il rapido utilizzo.*

## IMBALLI

| ***BREAK L*** | ***BREAK S*** |
|---|---|
| *Lattina da 1 lt.*<br>*Latta da 10 lt.* | *Bombolette da 400 cc.*<br>*(peso effettivo del prodotto 170 gr.)* |

## GARANZIA

Le informazioni contenute in questo documento, e in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale della società Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda Tecnica relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.



Sika Automotive France SAS –
Sika Advanced Resins
Head Office France
+33 1 34 40 34 60
advanced.resins@fr.sika.com
www.sikaadvancedresins.com
www.sikaadvancedresins.fr

GERMANY
+49 (0)7125 940 492
tooling@de.sika.com
www.sikaadvancedresins.de

SPAIN
+34 93 225 16 20
spain@axson.com
www.sikaadvancedresins.es

SLOVAKIA
+421 37 642 25 26
axson.sk@axson.com
www.sikaadvancedresins.sk

USA
+1 248 588 2270
axsonmh@axson.com
www.sikaadvancedresins.us

JAPAN
+81 564 26 25 91
sales.japan@axson.com
www.sikaadvancedresins.jp

INDIA
+91 20 25560710
info.india@axson.com
www.sikaadvancedresins.in

ITALY
+39 02 96 70 23 36
axson@axson.it
www.sikaadvancedresins.it

U.K.
+44 1 638 66 00 62
sales.uk@axson.com
www.sikaadvancedresins.uk

MEXICO
+52 55 52 64 49 22
marketing@axson.com.mx
www.sikaadvancedresins.mx

CHINA
+86 21 58 68 30 37
marketing.china@axson.com
www.sikaadvancedresins.cn