

OLIO DI TUNG

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	OLIO DI LEGNO
NUMERO CAS	8001-20-5
NUMERO EINECS	232-272-3
ASPETTO	Liquido a temperatura ambiente

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORI	METODO ANALITICO
COLORE GARDNER		max. 9	NGD C22 - 76
NUMERO DI SAPONIFICAZIONE	mg KOH/g	190 - 195	NGD C33 - 76
NUMERO DI IODIO	g ₂ /100g	155 - 175	NGD C32 - 76
DENSITA' A 20°C	g/cm ³	0.930 - 0.950	NGD C18 - 76
ACIDITA'	% acido oleico	max. 4	NGD C10 - 76
GEL TIME	Minuti	max. 7.5	
TEST BETA TUNG OIL	prec. crist.	Assente	