

Data di preparazione: 23APR20

Data di revisione: 26AGO 2020

Versione: 2.0

TDS – EcoSoya CB-135

Informazioni

Descrizione del prodotto

EcoSoya CB-135 è formulato per l'uso nella produzione di candele contenitori.

Proprietà fisiche

Test	Metodo	Valore tipico
Punto di coagulazione, °C	ASTM D938	37.0
Viscosità @ 100°C, cSt	ASTM D445	9.5
Penetrazione @ 25°C, dmm	BS 1426	45
Colore	Visiva	Bianco sporco

Affermazione

- Formulato da materiali la cui storia di raffinamento è completamente tracciabile.
- A causa della diffusione delle colture di soia geneticamente modificate sul mercato, non possiamo garantire fonti completamente non OGM, ma puntiamo a reperire non OGM ovunque possibile.
- Non contiene solventi residui secondo le linee guida CPMP/ICH283/95.
- Non è stato testato sugli animali da noi o per nostro conto.

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa pubblicazione sono, per quanto ne sappiamo, affidabili. Gli utenti devono effettuare i propri test per determinare l'idoneità di questi prodotti ai propri scopi specifici. L'azienda non offre alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, incluse quelle di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare, se non che il materiale è conforme alle sue Specifiche Standard applicabili.